

Concept® 316 VINIL PROMOCIONAL BLANCO BRILLANTE DE 3.0 MIL ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

El Concept® 316 es una película de PVC flexible calandrado blanco brillante de 3.0 mil (75 micras) con un adhesivo acrílico permanente transparente sensible a la presión, laminado a un liner estable plano de 69 libras. Esta película de vinil se diseñó para aceptar una variedad de tintas a base de solventes, eco solventes, látex y curables con UV, comúnmente usadas en los sistemas de impresión digital de gran formato. Este adhesivo produce uniones permanentes a una variedad de sustratos comúnmente utilizados en las aplicaciones de gráficos. El liner estable plano de 69 libras ofrece una excelente estabilidad dimensional para su impresión y posterior procesamiento.

Aplicaciones	El Concept® 316 se diseñó para señalización en interiores y exteriores, calcomanías, placas de identificación y exhibidores de punto de venta donde se requiere de un adhesivo de uso general transparente sensible a la presión.	
Grosor:	Película	3.0 mil (75 mic)
	Adhesivo	.8 a 1.0 mil (20 mic a 25 mic)
	Liner	5.25 mil (131.25 mic)
	(Variación del grosor +/- 10%)	
Estabilidad Dimensional	Buena bajo condiciones normales El calor y la edad pueden acelerar el encogimiento del vinil	
Rangos de Temperatura	Temperatura mínima de aplicación	+40°F (4.4°C)
	Rango de temperatura de servicio	-40°F a 180°F (-40 a 82.2°C)
Exposición Exterior Esperada	Hasta 2 años bajo condiciones normales de exposición	
Adhesión	Al acero inoxidable	40 onzas/pulgada
	Método A de PSTC-101 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.	
Resistencia al Agua	Limitada resistencia a la inmersión. Probar para la aplicación específica	
Resistencia a la Humedad	Buena	
Estabilidad de Almacenamiento	Un (1) año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.	
Códigos del Producto	316-54	(54" X 150') (rollo de 1.37 X 45.72 mts)
Recomendaciones	Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación. No hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultará en una degradación del vinil.	



*Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,
Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso,
Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión.*

309 S. Union • P.O. Box 158 • Sparta, Michigan 49345 • (616) 887-7387 • (800)253-3664 • FAX (616)887-0537
Pagina web: www.generalformulations.com • correo electrónico: gfiinfo@generalformulations.com

Creemos que la información sobre este producto es precisa. Sin embargo, ya que no podemos prever ni controlar las condiciones bajo las cuales esta información o nuestros productos puedan ser utilizados, no podemos garantizar los resultados que se obtengan por su uso. Los usuarios deben realizar pruebas a nuestros productos para determinar si estos productos son aptos para el propósito específico. Los productos se venden sin garantía, ya sea expresa o implícita. El comprador debe consultar la lista de precios de General Formulations sobre los términos y condiciones de venta, que incluye el aviso de Exclusión de la Garantía y la Limitación de Responsabilidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Bogotá
Calle71B No. 28 – 36, Barrio Alcázares
ventas@signproducts.com.co

Medellín
Calle 32F No. 76-56, Barrio Laureles
asismedellin@signproducts.com.co

www.signproducts.com.co